

EVERCLEAR

300

UV-RESISTANT ADHESIVE

AKEMI®

**NO YELLOWING!
FOREVER CLEAR!**



+ 13 Colours



**Color Charts:
Scan here**



AKEMI®
EVERCLEAR
300
UV-RESISTANT ADHESIVE

• 2-K Premium PUR-Kleber
• extreme hohe UV-Stabilität
• für hellen und weißen Stein, Quarzkomposit, Keramik
• für außen und Innen
• cremig-weich
• schnelle Aushärtung
• für vertikale Verklebungen geeignet

• 2-C Premium PUR-Adhesive
• extreme high UV-stability
• for light-coloured and white stone, quartz, ceramic
• for exterior and interior use
• creamy-soft
• fast curing
• suitable for vertical bondings

• 2-K colla PUR Premium
• alta stabilità contro UV
• per pietre, quarzo composto, ceramica
• per esterno e interno
• cremoso

AKEMI®
EVERCLEAR
300
UV-RESISTANT ADHESIVE

• 2-K Premium PUR-Kleber
• extreme hohe UV-Stabilität
• für hellen und weißen Stein, Quarzkomposit, Keramik
• für außen und Innen
• cremig-weich
• schnelle Aushärtung
• für vertikale Verklebungen geeignet

• 2-C Premium PUR-Adhesive
• extreme high UV-stability
• for light-coloured and white stone, quartz, ceramic
• for exterior and interior use
• creamy-soft
• fast curing
• suitable for vertical bondings

• 2-K colla PUR Premium
• alta stabilità contro UV
• per pietre, quarzo composto, ceramica
• per esterno e interno
• cremoso

EVERCLEAR 300

Schnell härtender, witterungsbeständiger 2K-Kleber für Stein, Keramik und Quarzkomposit.

Fast curing, weather-resistant 2C-Adhesive for stone, ceramic and quartz.

Einsatzgebiet:

- Für dauerhafte Verklebungen von Stein, Quarzkomposit und großflächiger, Keramik (z.B. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) im Außen- und Innenbereich.

Area of application:

- For durable bondings of stone, quartz and large-size, ceramic surfaces (e.g. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) outdoors and indoors.

Wichtige Eigenschaften:

- nahezu vergilbungsfrei
- VOC-frei
- cremig-weiche Konsistenz ermöglicht den Einsatz bei vertikalen Verklebungen von Sichtfugen
- unterschiedliche Farben (CC)
- breiter Klebespalt möglich

Important properties:

- nearly no yellowing
- VOC-free
- creamy-soft consistency allows application on vertical bondings of visible joints
- different colours (CC)
- wide bonding gap possible

Verschiedene 2-K-Farbkleber in Kartuschen im Vergleich

Comparison of various coloured 2C-adhesives in cartridges

Eigenschaften / Properties	EVERCLEAR 300	AKEPOX 5010 COLOURED	EVERCLEAR 510
Chemische Basis Chemical basis	2-K Polyurethan 2C polyurethane	2-K Epoxid 2C epoxy	2-K Polyurethan 2C polyurethane
Mischungsverhältnis (nach Volumen) Mixing ratio (by volume)	2:1	2:1	1:1
Gebinde Size	400 ml Kartusche 400 ml cartridge	400 ml Kartusche 400 ml cartridge	Dose + Tube, Kartusche can + tube, cartridge
Verarbeitungszeit / Working time	6-8 min	20-30 min	10-12 min
Schleifbar, polierbar nach / grindable, polishable after	1,5-2 h	12-16 h	5 h
Witterungsbeständigkeit (Keramik) Frost-Tau-Zyklus Weather resistance (ceramic) freeze-thaw cycle	ja yes	ja yes	ja yes
Vergilbung / Yellowing	nein / no	gering / low	nein / no
Farbe Colour	viele (siehe Farbfelder unten) many (see colour fields below)	viele many	transparent (opak) transparent (opaque)
Polierfähigkeit / Polishing ability	gut / good	sehr gut / very good	seht gut / very good
Konsistenz Consistency	cremig-standfest creamy-stable	gelartig gel like	gelartig gel like
Einsatzgebiet / Area of application			
Hartgestein außen / innen Hard stone outdoor / indoor	ja yes	ja yes	ja yes
Keramik außen - innen Ceramics outdoor - indoor	ja yes	ja yes	ja yes
Helle, weiße Materialien Light, white materials	sehr gut very good	bedingt conditional	sehr gut very good
max. Spaltüberbrückung max. gap bridging	3-5 mm	<2 mm	1 mm

Lieferformen

AKEMI® EVERCLEAR 300

Verpackung:	400 ml Kartusche
Versandeinheit:	6 Stück
Art.-Nr. / Colour Codes:	siehe Farbfelder


Zubehör	Mischdüse MFH 10-18 T / 2:1	Art.-Nr. 105 51
400 ml - Kartusche:	Metallpistole 2:1 - manuell	Art.-Nr. 106 34

Packaging

AKEMI® EVERCLEAR 300

Container:	400 ml cartridge
Sales units:	6 cartridges
Art.no. / Colour Codes:	see colour fields

Accessories	Mixing nozzle MFH 10-18 T / 2:1	Art.-No. 105 51
400 ml - cartridges:	Metal gun 2:1 - manual	Art.-No. 106 34



black
CC 1020
Art. No. 1 13 63




white
CC 1130
Art. No. 1 13 35



white
CC 1140
Art. No. 1 13 36



cream
CC 1620
Art. No. 1 13 39



beige
CC 1720
Art. No. 1 13 60



grey
CC 1830
Art. No. 1 13 37



grey
CC 1840
Art. No. 1 13 62

Die Farbmuster geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder. Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

The colour samples show the cured state of products. Difference of colour due to printing alterations.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Modells. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

EVERCLEAR 300

Colle à 2 composants pour la pierre, la céramique et quartz-composite, séchage rapide, résistante à l'intempéries.

Snelhardende, weersbestendige 2-componentenlijm voor voor steen, keramiek en Quartz composiet.

Domaine d'utilisation :

- Pour coller durablement les pierres, quartz-composite et les grandes surfaces de céramique (p. ex. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) à l'extérieur comme à l'intérieur.

Caractéristiques importantes :

- ne jaunit quasiment pas
- exempte de COV
- sa consistance souple et crémeuse permet de l'utiliser pour les collages verticaux de joints visibles
- différents coloris (CC)
- large joint de collage possible

Toepassing:

- Voor het duurzaam verlijmen van steen, keramiek en grootformaat keramische platen (bijv. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) in binnen- en buitenbereik.

Belangrijkste eigenschappen:

- vrijwel vergelingsvrij
- VOC-vrij
- cremig-zachte consistentie maakt ook verticaal lijmen van zichtvoegen mogelijk
- verschillende kleuren volgens Colour Code (CC)
- bredere lijmvoegen zijn mogelijk

Comparaison de diverses colles de couleur à 2 composants en cartouche

Caractéristiques / Eigenschappen	EVERCLEAR 300	AKEPOX 5010 COLOURED	EVERCLEAR 510
Base chimique Chem. basis	Polyuréthane 2C 2-C Polyurethaan	Epoxyde 2C 2-C Epoxy	Polyuréthane 2C 2-C Polyurethaan
Rapport de mélange (en fonction du volume) Mengverhouding (volgens volume)	2:1	2:1	1:1
Conditionnement Verpakking	cartouche de 400 ml 400 ml cartouche	cartouche de 400 ml 400 ml cartouche	boîte + tube / cartouche blik + tube / huls
Temps de traitement / Verwerkingstijd	6-8 min	20-30 min	10-12 min
broyable, polissable après / slijpbaar, polijstbaar na	1,5-2 h	12-16 h	5 h
Résistante aux intempéries (Céramique) cycle de gel-dégel Weersbestendigheid (Keramiek) vorst-dauw-cyclus	oui ja	oui ja	oui ja
Jaunissement / Vergeling	non / nee	minime / gering	non / nee
Coloris Kleur	beaucoup (voir les champs de couleur ci-dessous) vele (zie onderstaande kleurvelden)	beaucoup vele	transparent (opaque) transparant (opaak)
Polissabilité / Polierbaarheid	bonne / goed	très bonne / zeer goed	très bonne / zeer goed
Consistance Consistentie	crémeuse-résistante au fluage cremig-standvast	semblable au gel gel-achtig	semblable au gel gel-achtig
Domaine d'utilisation / Toepassingen			
Céramique à l'extérieur / à l'intérieur Keramiek buiten / binnen	oui ja	oui ja	oui ja
Pierres dures à l'extérieur / à l'intérieur Hardgesteente buiten / binnen	oui ja	oui ja	oui ja
Matériaux clairs, blancs Lichte, witte materialen	très bonne zeer goed	sous réserves beperkt	très bonne zeer goed
Comblage max. des fentes max. voegbreedte	3-5 mm	<2 mm	1 mm

De verschillende 2-componenten cartouche-lijmen op een rij

Formes livrées AKEMI® EVERCLEAR 300

Emballage:	cartouche de 400 ml
Unité d'emballage:	6 pièces
Réf./Code Couleur:	voir les champs de couleur

Accessoires	Buses mélangeuses MFH 10-18 T / 2:1	réf. 1 05 51
400 ml cartouche:	Pistolet métallique 2:1 - manuel	réf. 1 06 34

Verpakking AKEMI® EVERCLEAR 300

Verpakking:	400 ml huls
Verzendenheid:	6 stuks
Art.nr./colour codes:	zie kleurvelden

Toebehoren	Mengkoppen MFH 10-18 T / 2:1	art.nr. 1 05 51
400 ml huls:	Metaal pistool 2:1 - manueel	art.nr. 1 06 34



grey
CC 1850
Art. No. 1 13 40



grey
CC 1875
Art. No. 1 13 38



khaki
CC 1900
Art. No. 1 13 61



khaki
CC 1920
Art. No. 1 13 41



brown
CC 2050
Art. No. 1 13 42



brown
CC 2060
Art. No. 1 13 64

Les échantillons de couleur montrent le produit à l'état durci.
Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau.

De kleurstalen geven de uitgeharde kleurtoestand weer.
Druktechnische kleurverschillen onder voorbehoud.

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique oit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).

AKEMI®

EVERCLEAR 300

Adhesivo de 2 componentes de curado rápido, resistente a la intemperie para piedra, cerámica y de cuarzo compuesto.

Colla 2K, a rapido indurimento e resistente agli agenti atmosferici, per pietra, ceramica e quarzo composito.

Campo de aplicación:

- Para pegados permanentes de piedra, cuarzo compuesto y superficies grandes de cerámica (por ejemplo Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) en los exteriores e interiores.

Propiedades importantes:

- casi no se pone amarillo
- libre de VOC
- consistencia cremosa-suave la cual permite pegar juntas de vista en zonas verticales
- distintos colores (CC)
- también apto para junta de pegado más anchas

Applicazione:

- Per l'incollaggio permanente, delle pietra, quarzo composito e ceramiche con grandi dimensioni (p.e. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) per uso interno o esterno.

Caratteristiche importanti:

- quasi non ingiallisce
- senza VOC
- la consistenza cremosa - morbida permette dei incollaggi verticali dei giunti visibili
- colori diversi (CC)
- fattibile di incollare fessure larghe

Los Comparación de distintos pegamentos 2K de color en cartuchos

Paragone dei vari colle 2K colorati nei cartucce

Propiedades / Caratteristiche	EVERCLEAR 300	AKEPOX 5010 COLOURED	EVERCLEAR 510
Base química Base Chimico	2-K Poliuretano 2-K Polyurethan	2-K Epoxi 2-K Epoxid	2-K-Poluretano 2-K Polyurethan
Proporción de mezcla (por volumen) Proporzione di miscela (per Volume)	2:1	2:1	1:1
Envase Confezione	400 ml cartucho 400 ml cartuccia	cartouche de 400 ml 400 ml cartouche	lata + tubo / cartucho barattolo + tubetto / cartucho
Tempo de trabajo / Tempo lavorabile	6-8 min	20-30 min	10-12 min
Grindable, pulible después de / Macinabile, lucidabile dopo	1,5-2 h	12-16 h	5 h
Resistencia a la intemperie (cerámica) ciclo helada/deshelar Resistenza agli agenti atmosferici Ceramica) Ciclo gelo-rugiada	si si	si si	no no
Amarilleamiento / Ingallimento	no / no	poco / poco	no / no
Color Colore	muchos (ver los campos de color en la página 2+3) tanti (vedere i campi di colore pagina 2+3)	muchos tanti	transparente (opaco) trasparente (opaco)
Capacidad para pulir / Abilità per lucidare	buena / buona	muy buena / ottima	muy buena / ottima
Consistencia Consistenza	cremosa-estable cremosa-stabile	gelatinosa gel	gelatinosa gel
Campo de aplicación / Applicazione			
Cerámica exteriores / interiores Ceramica esterna / interna	si si	si si	si si
Piedras duras exteriores / interiores Pietra dura esterna / interna	si si	si si	si si
Materiales claros, blancos Materiali chiari, bianchi	muy bueno ottimo	limitado limitato	muy bueno ottimo
máx. puente sobre la junta max. riempimento fessura	3-5 mm	<2 mm	1 mm

Forma de envío AKEMI® EVERCLEAR 300

Envase: cartucho de 400 ml
 Unidad de venta: 6 piezas
 No. de réf. / Colour Codes: ver los campos de color en la página 2+3

Accessories
cartucho de 400 ml: Boquilla de mezcla MFH 10-18 T / 2:1 Art.-No. 1 05 51
 Pistola de metal 2:1 manual Art.-No. 1 06 34

Forma de entrega AKEMI® EVERCLEAR 300

Embalagem: cartuccia da 400 ml
 Unidad de venta: 6 pezzi
 Art. N. /Codici colori: vedere i campi di colore pagina 2+3

Accessories
cartucho de 400 ml: Miscelatore MFH 10-18 T / 2:1 art. nr. 1 05 51
 Pistola in metallo 2:1 - manuale art. nr. 1 06 34

Las muestras de color enseñan a los productos en su estado endurecido. Los colores reales pueden diferir levemente a los colores impresos.

I modelli di colore danno mostrano lo stato indurito dei prodotti. Variazioni di colore tipografiche riservato

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).